

Kieselit-Modellierputz, fijn

Fijne, zeer waterafstotende, hydraulisch verhardende mortel voor een vervuilde en makkelijk vormbare gevelpleister

Kleur:

Lichtgrijs

Glansgraad:

Mat

Dichtheid:

1,25- 1,40 g/dm³

Bindmiddel:

Kalk, cement

Verpakking:

25 kg

Toepassing:

Buiten en binnen

Bewaring:

Koel en droog op houten traliewerk

Reiniging:

Direct na gebruik met water.

Verdraagzaamheid:

Niet met andere producten mengen.

Droogtijd:

Pikdroog na ca. 24 uur. Eindharding na ca. 6 dagen. Bij lagere temperaturen overeenkomstig langer.

Gemiddeld verbruik:

1100- 1300 g/m² per mm laagdikte. Naar gelang procédé en ondergrond varieert het verbruik sterk. Daarom raden wij aan, via een proefvlak het juiste verbruik vast te stellen.

Temperatuurgrens:

+ 5° C voor alle lucht- en ondergrondomstandigheden.

Eigenschappen:

Weersbestendige, zeer goed ademende, droge mortel. Uitstekende hechting, hoge drukvastheid, zeer goeie verwerkingseigenschappen. Kieselit Modellierputz is geschikt voor de zware wapening in verbinding met de VWS-roostermat, en als vormbare gevelpleister. Ook voor navolgende lazurlaagen te gebruiken, binnen zowel als buiten. Vóór het opbrengen op draagkrachtige, niet elastische organische ondergrond vooraf met Kieselit Grundierfarbe voorstrijken!

Geschikte ondergronden:

Alle gebruikelijke, minerale ondergronden (alle pleisterwerk, beton, metselwerk). Draagkrachtige, minerale en organische oude verflagen.

Ondergrondcondities:

De ondergrond moet schoon, droog en draagkrachtig zijn. De richtlijnen van de VOB, deel C, DIN 18363, par. 3 in acht nemen. De ondergrond moet eventueel vooraf met een geschikt voorstrijkmiddel uit de ALLIGATOR-productenscala, overeenkomstig de technische gegevens, behandeld worden.

Verwerking:

Kieselit Modellierputz met 6- 7 l schoon leidingwater vermengen tot er geen klonten meer zijn. Verwerkbaar

ca. 1,5 uur. Het materiaal met een roestvrijstalen troffel tot 5 mm dik vol aanbrengen, en volgens gewenste structuur modelleren of vervuilen. Zware Wapening: Op maat gesneden weefselbanen van boven naar beneden in de vol opgebrachte, natte pleisterlaag leggen, daarbij voor 10 cm overlapping zorgen. Aanstrijken en volledig onderplamuren. "Nat-in-nat" verwerken. De VWS- Roostermat moet in het midden van een gelijkmatig dikke wapeningslaag liggen.

Aanwijzingen voor het gebruik:

Niet in de directe zon, bij sterke wind of op warme ondergrond verwerken, Om aanzetplekken te vermijden het materiaal nat-in-nat opbrengen. Niet te behandelen vlakken, zoals glas, klinkers, keramische delen en aluminium goed afdekken. Eventuele verfspatten direct met ruim water wegspoelen. Ogen en huid tegen verfspatten beschermen. Bij geval, direct met veel water uitspoelen

N.B.: Mogelijke kleine verschillen in kleurnuance worden door de gronstoffen veroorzaakt en zijn geen reden tot reclamering. Daarom is het noodzakelijk materiaal met hetzelfde productienummer op hetzelfde vlak te verwerken, of dit onderling te mengen.

Voor de verwerking a.u.b. eerst het veiligheidsblad lezen!

Editie: 08.07

Klasse voor de bedreiging van het water: 1

Algemene aanwijzingen:

Stofontwikkeling vermijden, Versproeien van het gebruiksklare, cementshoudende product vermijden! Contact met ogen en huid vermijden, Na het einde van het werk en vóór iedere pauze de handen grondig schoon maken. Een huidverzorgingsmiddel gebruiken. Bij sterk verontreinigde kleding andere aantrekken. Na het einde van het werk andere kleding aantrekken. Vóór het begin van het werk en ná iedere pauze een vethoudend huidbeschermingsmiddel opbrengen.

Aanwijzingen m.b.t. het afvoeren van vuil:

Niet in de gootsteen of de vuilnisbak gooien. Aangebroken hoeveelheden en resten kunnen weer gebruikt worden. Resten die men niet meer gebruikt, met water vermengen en hard laten worden.