

## Malacryl-Aqua Top

Verf voor binnen, vrij van oplosmiddelen en weekmakers; kationisch werkzaam en met water verdunbaar; met zeer goeie isolerende eigenschappen, op basis van zuiver acryl. Vooral geschikt voor renovatielagen. Het product voldoet aan de Natte Afwrijfklasse 2, overeenkomstig EN 13300

**Kleur:**

wit

**Glansgraad:**

mat

**Dichtheid:**

ca.. 1,5

**Bindmiddel:**

Kationisch zuiver acrylaat

**Pigment basis:**

Titaandioxide

**Verpakking:**

12,5 l

**Toepassingsgebied:**

binnen

**Verdunning:**

Water, maar daardoor verminderen de afscherpende eigenschappen

**Opslag:**

Koel, maar vorstvrij

**Reiniging:**

Direct na gebruik met water

**Verdraagzaamheid:**

Niet met andere producten vermengen

**Droogtijd:**

Bij normale temperaturen van de ruimte (ca. 20 °C) op dezelfde dag overschilderbaar. Bij lagere temperaturen overeenkomstig langer.

**Gemiddelde verbruik:**

Met 1 l verf kunnen ongeveer 4- 7 m<sup>2</sup> beschilderd worden. Dat komt overeen met een verbruik van 150- 250 ml/m<sup>2</sup>. Voor een preciese berekening biedt een proefvlak aan het object de beste garantie.

**Geschikte mengverf:**

Het product kan slechts voorwaardelijk op kleur gebracht worden. Neemt u a.u.b. contact met ons op.

**Temperatuurgrens:**

5° C voor alle lucht en ondergrondomstandigheden.

**Eigenschappen:**

Malacryl Aqua Top is vrij van oplosmiddelen en weekmakers, komt overeen met de Natte Afwrijfklasse 2, overeenkomstig EN 13300, resp is schuurvast volgens DIN 53778. Het product is zeer goed te verwerken en heeft een zeer goeie vloeiing. Malacryl Aqua Top isoleert bij nicotine-, brand-, en watervlekken, is arm aan schadelijke stoffen.

Miljevriendelijk, ademt goed en ruikt nauwelijks. De laag is met dispersieverven te overschilderen die vrij zijn van oplosmiddelen en weekmakers.

**Geschikte ondergronden:**

Alle gebruikelijke minerale ondergronden (alle pleisters, beton, metselwerk), hardboard, houten gepresste en isolatieplaten, polystyrol, prefab bouwelementen, vastzittende oude verflagen.

**Ondergrondcondities:**

De ondergrond moet schoon, droog en draagkrachtig zijn. De richtlijnen van deVOB, deel C, DIN 18363, par. 3 in acht nemen. De ondergrond moet eventueel met een geschikte grondering uit het ALLIGATOR- productenprogramma behandeld worden. Dit volgens de betreffende technische aanwijzingen.

**Verwerking:**

Het materiaal kan gerold, gestreken of gespoten worden. Als de isolerende werking niet voldoende is, een tweede laag aanbrengen. Tussen de lagen 24 uur droogtijd in acht nemen, omdat anders de afscherpende eigenschap van het product nadelig beïnvloed wordt.

**Voor de verwerking a.u.b. eerst het veiligheidsblad lezen!****EU- grenswaarde voor het VOC-gehalte van dit product:**

(Cat.A/a) 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)). Het product bevat max. < 1g/l VOC

**Datum:**

01.07

**Spuitgegevens:**

Stuwingsdruk in Bar: 200 (140)/apuihoek:50%/straalgrootte in inch: 0,021/yeefgrootte in mesh in mesh: 60/straalgrootte in mm: 0,53/ca. Verdunning: 5% Wasser

**WGK: 1****Algemene aanwijzing:**

Buiten het bereik van kinderen houden. Spuit en sproeiveel niet inademen. Niet eten, drinken en roken tijdens de verwerking. Tijdens de verwerking en droging goed ventileren. Bij contact met huid of ogen direct grondig met water af- of uitspoelen. Niet in het riool, het oppervlakte water of de bodem laten vloeien.

**Afvalverzorging:**

Volgens de plaatselijke voorschriften. Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil mee.