

ALLFAcolor Phylax-Hausfarbe

Zuivere acrylaatverf voor gevels, die na het op kleur brengen strijkklaar is, universeel inzetbaar, en zeer extrem hecht en dekt. Met de ALLFAcolor-mengautomaten wordt standaardkwaliteit bereikt.

**Kleur:**

Basis 1, basis 2, basis 3

Glansgraad:

Zijdemat

Dichtheid:

ca. 1,440

Bindmiddel:

Acryldispersie

Pigmentbasis:

Titaanoxide, silicaten, calciumcarbonaat, water, addition agents, conserve-ringsmidde-len

Verpakking:

Basis 1 12,5 l / Basis 1 5 l / Basis 1 2,5 l / Basis 2 12,5 l / Basis 2 5 l / Basis 2 2,5 l / Basis 3 12,5 l / Basis 3 5 l / Basis 3 2,5 l

Toepassing:

Buiten

Opslag:

Koel maar vorstvrij

Reiniging:

Direct na gebruik met water

Verdraagzaamheid:

Vermengbaar met alle ALLIGATOR materialen op dezelfde bindmiddelbasis, echter worden daardoor de aangegeven eigenschappen veranderd.

Droogtijd:

Ca. 12 uur. Bij lagere temperaturen overeenkomstig langer

Gemiddeld verbruik:

120 - 180 ml/m²

Opgelet: om buiten de gegarandeerde eigenschappen te bereiken, moeten twee lagen aangebracht worden. Voor een exacte berekening biedt een testvlak de beste garantie

Geschikte mengverf:

Systeemconforme Mengpasta's uit het ALLFAcolor assortiment.

Temperatuurgrens:

+ 5° C voor alle lucht- en ondergrondomstandigheden

Eigenschappen:

Phylax- Huisverf is watervast volgens VOB, deel C, DIN 18363. Het product voldoet aan klasse W 3 (geringe wateropname) en aan klasse V 2 (middelste waterdampdoorlaatbaarheid.) volgens EN 1062. Het product is bestand tegen licht en verzeeping, hecht goed op vele ondergronden. Met Phylax kan men intensive en heldere inkleuringen fabriceren, deze bewijzen zich door een langdurende kleurechtheid. Bovendien biedt het product bescherming tegen CO₂, en is daardoor voor beschermlagen op betonvlakken geschikt.

Geschikte ondergronden:

Alle gebruikelijke minerale ondergronden (alle pleisterwerk, beton, Metselwerk).

Ondergrondcondities:

De ondergrond moet schoon, droog en daagkrachtig zijn. De richtlijnen van de VOB, deel C, DIN 18363, par. 3 in acht nemen. De ondergrond moet eventueel vooraf met een geschikte gronding uit de ALLIGATOR- produktenskala behandeld worden. Dit overeenkomstig de technische gegevens.

Verwerking:

Het materiaal kan gestreken, gerold of opgespoten worden. Bij het schilderen op een gelijkmatig opbrengen en verdelen van het materiaal achten. Dan wordt de voor de houdbaarheid vereiste laagdikte bereikt.

Aanwijzingen voor het gebruik:

Niet in de directe zon, bij sterke wind of op warme ondergronden. Om aanzetplekken te vermijden het materiaal "nat-in-nat" opbrengen.

Opgelet :

Voor de verwerking moet het materiaal op de correctheid van de kleur gecontroleerd worden. Reklames over de kleur kunnen na de verwerking niet meer gehonoreerd worden.

Voor de verwerking a.u.b. eerst het veiligheidsblad lezen!**EU- grenswaarde voor het VOC-gehalte van dit product:**

(Kat. A/5) 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010). Dit produkt bevat max. 5 g/l VOC.

Productcode:

M-DF02

Editie:

06.07

Spuitgegevens:

Stuwingsdruk in bar: 190 (160)/ Spuithoek: 50° / Straal grootte in inch: 0,021/ Zeefgrootte in mesh: 60/ Straal grootte in mm: 0,53/ Verdunning: ca. 5% water

Klasse voor de bedreiging van water: 1**Algemene aanwijzingen:**

Buiten het bereik van kinderen houden. Spuit- en sproeiveel niet inademen. Niet eten, drinken en roken tijdens de verwerking. Tijdens de verwerking en de droging goed ventileren. Bij contact met huid en ogen direct grondig met water af- of uitspoelen. Niet in het riool, het oppervlaktewater of de bodem laten komen.

Aanwijzing voor de afvalverwerking:

Afvalverwerking volgens de plaatselijke voorschriften, Opgedroogde resten kunnen met het huisvuil meegegeven worden.