

Profi Weiss LEF

Heelmatte binnerverf op dispersiebasis met de dekkkrachtklasse 1. Vrij van oplosmiddelen en weekmakers. Ongevoelig voor strijklicht, goed te restaureren, en uitstekend te verwerken. Het product voldoet aan de natte afwrijfklasse 2, overeenkomstig EN 13300 (schrobvast volgens DIN 53778).

Kleur:

Wit

Glansgraad:

Heelmat overeenkomstig EN 13300

Dichtheid:

ca. 1,5

Bindmiddel:

Kunststofdispersie

Pigmentbasis:

Titaandioxide, kalkspaat, silicaat, water, addition agents, conserveringsmiddelen

Verpakking:

10 l / 5 l

Toepassing:

Binnen

Verdunning:

Water

Opslag:

Koel maar vorstvrij.

Reiniging:

Direct na gebruik met water.

Verdraagzaamheid:

Vermengbaar met alle ALLIGATOR-materialen op dezelfde bindmiddelbasis, echter worden daardoor de aangegeven eigenschappen veranderd.

Droogtijd:

Bij normale ruimtetemperatuur (ca. 20° C) op dezelfde dag overschilderbaar. Bij lagere temperaturen overeenkomstig langer.

Gemiddeld verbruik:

Met 1 l verf kan een vlak van 7 - 8 m² gedaan worden. Dat komt overeen met een verbruik van 130 - 150 ml/m².

Voor een preciese berekening biedt een proefvlak op het object de beste garantie.

Geschikte mengverf:

Gebruikelijke mengverven. Door toevoeging van mengverven veranderen de vermelde eigenschappen.

Temperatuurgrens:

+ 5° C voor alle lucht- en ondergrondomstandigheden

Eigenschappen:

Het product komt overeen met de natte afwrijfklasse 2 volgens EN 13300, resp. is schrobvast volgens DIN 53778. Dekt zeer goed (Kontrastverhouding Klasse 1 bij een resultaat van 7- 8 m²/l). Het is zeer elegant, daardoor prettig om mee te werken. Door de bijzondere samenstelling worden ook overlappingsgebieden uitstekend afgedekt, waardoor ook bij moeilijke ondergronden dikwels met één laag uitstekende resultaten bereikt worden.

Geschikte ondergronden:

Alle gebruikelijke minerale ondergronden (alle pleisterwerk, beton, metselwerk), gipskarton, hardboard, prefab bouwelementen, vastzittende oude verflagen.

Ondergrondcondities:

De ondergrond moet schoon, droog en draagkrachtig zijn. De richtlijnen van de VOB, deel C, DIN 18363, par. 3 in acht nemen. In de regel kunnen renovatielagen voor binnen zonder speciaal voorstrijken uitgevoerd worden. Voor nieuwe verflagen is een geschikt voorstrijkmiddel uit het ALLIGATOR-productenscala volgens de betreffende technische informatie te gebruiken.

Verwerking:

Het materiaal kan gestreken, gerold of gespoten worden. Bij het schilderen op een gelijkmatig opbrengen en verdelen van het materiaal achten. Dan wordt de voor de houdbaarheid vereiste laagdikte bereikt.

Voor de verwerking a.u.b. eerst het veiligheidsblad lezen!**EU- grenswaarde voor het VOC- gehalte van dit product:**

(Kat. A/a) 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010). Dit produkt bevat max. < 1 g/l VOC.

Editie:

05.08

Spuitgegevens:

Stuwingsdruk in bar: 190 (160)/ Spuithoek: 50° / Straalgrootte in inch: 0,021/ Zeefgrootte in mesh: 60/
Straalgrootte in mm: 0,53/ Verdunning: ca. 5 % water

Klasse voor de bedreiging van het water: 1**Algemene aanwijzingen:**

Buiten het bereik van kinderen houden. Spuit- en sproeinevel niet inademen. Niet eten, drinken en roken tijdens de verwerking. Tijdens de verwerking en het drogen goed ventileren. Bij contact met huid of ogen direct grondig met water af- of uitspoelen. Niet in het riool, het oppervlaktewater of het milieu laten komen.

Aanwijzing voor de afvalverwerking:

Afvalverwerking volgens de plaatselijke voorschriften, ingedroogde resten kunnen met het huisvuil meegegeven worden.